

Clipper II

Descripción del producto

Naturaleza

Es un barniz/aceite transparente base alcídico. Contiene filtros UV.
Usado junto con el Clipper I, ofrece un muy buen sistema para el tratamiento de embarcaciones de madera.

Características y ventajas

Tiene una buena resistencia al agua y al desgaste y ofrece buena flexibilidad. Es de secado rápido.

Uso recomendado

Para ser usado en cualquier Superficie de madera por encima de la flotación.

Envasado (más usual)

	Volumen (litros)	Tamaño de envases (litros)
Clipper II	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

El volumen indicado es para colores producidos en fábrica. Pueden encontrarse variaciones de tamaño y volumen de envasado en otros países debido a regulaciones locales.

Ficha del producto

Colores	incoloro		
Tipo genérico	alcídico		
Sólidos	46 ± 2 %		
Punto de inflamación	35 °C		
COV	413 g/l	US EPA method 24	
COV-Directiva de Emisión de Disolventes	3,47 g/kg	SED (1999/13/EC)	

Datos de aplicación

El producto puede aplicarse mediante

Brocha: Brocha especial para tintes.

Rendimiento por capa

Teórico 23 m²/l - 15 m²/l

Espesor de película seca recomendado por capa

Húmedo 45 μm - 65 μm

Seco 20 μm - 30 μm

Proporción de mezcla del producto (en volumen)

Un componente

Disolvente

Jotun Thinner No. 2

Tiempos de secado

Humedad relativa (HR) 50%

Temperatura del sustrato	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Secado superficial (al tacto)	10h	6h	1h	1h
Secado	24h	20h	12h	8h
Seco para repintar, mínimo	48h	36h	24h	12h

Instrucciones de uso

Preparación de superficie

El mejor resultado se obtiene con el sustrato limpio, seco y libre de contaminación.

En superficies pintadas, eliminar el barniz suelto, madera desgastada y fibras de madera suelta.

La madera tropical aceitosa debe limpiarse con Jotun Thinner No. 18 o un disolvente para barnices celulósicos, seguido de un lijado ligero.

Las superficies envejecidas deberán ser lijadas hasta madera nueva.

Las superficies pintadas deben limpiarse con un detergente alcalino, baldear con agua dulce y lijar hasta llegar a madera desnuda.

Lijar toda la Superficie con grano P80-P180 Eliminar el polvo del lijado.

Imprimación

Aplicar 5-15 capas de Clipper I, húmedo sobre húmedo, dependiendo de la absorción de la superficie.

Alternativamente, aplicar una capa de este producto diluido un 20-30 % con el disolvente de Jotun recomendado.

Capa de acabado

Aplicar tres capas. Se recomienda lijar con grano P240-P320 entre capas.

Observaciones

Los textiles como trapos y papeles de limpieza o ropa que estén contaminados por el producto pueden auto-igniciarse espontáneamente unas horas después.

Los materiales contaminados deberán eliminarse del lugar de trabajo al final de cada turno de trabajo y almacenados en el exterior.

Los materiales contaminados deberán eliminarse del lugar de trabajo al final de cada turno de trabajo y almacenados en el exterior.

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación local. El envase debe mantenerse en una zona seca, fría y bien ventilada, y separada de toda fuente de calor e ignición. Los envases deben conservarse perfectamente cerrados. Manipularlos con cuidado.

Tiempo de vida de almacenaje a 23 °C

Clipper II 48 meses

En algunos mercados el tiempo de vida de almacenaje puede ser inferior debido a la legislación local. El dato indicado es el tiempo de vida de almacenaje mínimo, tras el cual la calidad de la pintura estará sujeta a re-inspección.

Salud y Seguridad

Observar las indicaciones ambientales y de seguridad contenidas en la etiqueta.

Existe disponible una Ficha de Datos de Seguridad para este producto.

En la Ficha de Datos de Seguridad se indica la información detallada relativa a los riesgos para la salud y la seguridad y las medidas de protección para el uso de este producto.

Medidas de primeros auxilios, consultar la sección 4.

Manipulación y almacenaje, consultar la sección 7.

Transporte, consultar la sección 14.

Información reglamentaria, consultar la sección 15.

Nota de descargo

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).