

Ficha Técnica

Mahogany Restorer



Descripción del producto

Mahogany Restorer es un tinte colorante para embarcaciones de madera.

Uso recomendado

Mahogany Restorer está especialmenet diseñado para restaurar la madera de mahogany envejecida, y puede usarse también para otros tipos de superficies de madera, tanto en interiores como en exteriores.

Información Técnica

Color	Marrón
Sólidos en volumen (vol%)*	1 ± 0
Punto de inflamación	26°C ± 2 (Setaflash)
VOC (Emisión de VOC's)	7,6 lbs/gal (900 gram/ltr.) USA-EPA Metode 24
Aspecto	Glossy

*Medido según Norma ISO 3233:1998 (E)

Preparación de la superficie

El sustrato deberá estar seco y libre de grasa, residuos de detergentes o otra contaminación. Deben eliminarse los tratamientos o barnices viejos. La madera tropical aceitosa debe limpiarse con Jotun Thinner No 18 o un disolvente para barnices celulósicos y deberá lijarse antes del tratamiento. Las superficies pintadas brillantes deben limpiarse con un detergente alcalino, baldear con agua dulce y lijar hasta llegar a madera desnuda. Las superficies desgastadas deberán lijarse hasta llegar a madera desnuda.

Otras superficies

También puede aplicarse sobre otros sustratos. Contactar con Jotun para mayor información.

Condiciones durante la aplicación

La temperatura del sustrato deberá ser como mínimo de 5°C y 3°C por encima del punto de rocío, la temperatura y la humedad relativa deberán ser medidas en las cercanías del sustrato. Es necesaria una buena ventilación cuando se aplica en espacios reducidos para un correcto secado.

Métodos de aplicación

Brocha Paletina especial para tintes/lasures

Datos de aplicación

Proporción de la mezcla	Un componente.
Disolvente/Cleaner	Jotun Thinner No. 7

Tiempos de secado

Los tiempos de secado dependen generalmente de la ventilación, de la temperatura ambiental y del soporte, de los espesores aplicados por capa y por el número de capas. Los datos señalados se han obtenido en las siguientes condiciones:

- Buena ventilación (aplicación al exterior o con circulación libre de aire)
- Observando los espesores recomendados
- Aplicando una capa de pintura sobre soporte inerte

Temperatura del soporte	5°C	10°C	23°C	40°C
Seco al tacto	1 h	1 h	1 h	1 h
Seco para recubrir, mínimo	1 h	1 h	1 h	1 h
Seco para recubrir, máximo ¹				

1. La superficie a pintar debe estar seca, y libre de cualquier contaminación antes ser repintada.

Los datos señalados son únicamente indicativos. Los datos reales sólo pueden determinarse "in situ" dependiendo de la antigüedad del sistema existente, los tipos de pinturas, el número de capas, la dilución, la temperatura, ventilación, etc.

Sistema recomendado

Mahogany Restorer	1-2 capas	
Clipper I	5-15 capas	(húmedo-sobre-húmedo)
Barnices de Jotun	3-4 capas	

También pueden especificarse otros sistemas dependiendo del área de uso.

Instrucciones de uso

La madera deberá tintarse con Mahogany Restorer, 1-2 capas, dependiendo de la absorción de la madera. Después del tiempo de secado para repintar, la superficie deberá lijarse. Aplicar las capas necesarias de Clipper I dependiendo de la absorción de la madera. Aplicar como mínimo 3 capas de un barniz de Jotun. Para obtener un acabado perfecto, lijar con grano muy fino entre capas.

Mahogany Restorer puede mezclarse con cualquier barniz de Jotun, max. un 10%. Después de una hora es posible repintar con Clipper I o uno de los barnices de Jotun.

Almacenamiento

El producto debe conservarse en el envase original, en un lugar seco, fresco y bien ventilado y lejos de cualquier fuente de calor o ignición de acuerdo con la legislación vigente. Los envases deberán permanecer herméticamente cerrados.

Manipulación

Manipular con cuidado. Agitar bien antes de aplicar.

Envasado

0,5 litros en envases de 0,5 litros.

Seguridad e higiene

Observar las indicaciones contenidas en la etiqueta. Aplicar a pistola sólo en lugares ventilados. No respirar o inhalar vapores. Evitar el contacto con la piel. Los derrames o salpicaduras deben eliminarse inmediatamente con un agente de limpieza adecuado, agua y jabón. El contacto con los ojos requiere un lavado inmediato con abundante agua y atención médica.

NOTA

La información facilitada en esta ficha técnica responde a nuestro conocimiento del producto basado en ensayos realizados a nivel de laboratorio y experiencias reales. Sin embargo, y dado que a menudo las pinturas se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso.

Jotun es una compañía multinacional con fábricas, oficinas comerciales y almacenes en más de 50 países. Contacte con la oficina regional para conocer su oficina de Jotun más cercana o visite nuestra página web www.jotun.com

VERSIÓN ESPAÑOLA, EDITADA EL 5 Diciembre 2008. JOTUN
ESTA FICHA TÉCNICA SUSTITUYE CUALQUIER OTRA REFERENTE AL MISMO PRODUCTO, DE FECHA
ANTERIOR